

Technisches Datenblatt

Plasto-Dicht Spezial

Art.-Nr. 387.308

Eigenschaften | Vorteile:

Plastoelastische Reparatur- und Dichtungsmasse mit pastenartiger Konsistenz. Das Produkt ist asbestfaserfrei.

- Haftet auf feuchtem Untergrund, optimale Haftung auf Bitumen-Dachbahnen, Putz, Beton, NE-Metallen und Stahl
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserundurchlässig
- Kein Ablaufen bei intensiver Sonneneinstrahlung
- Hohe plastische Verformbarkeit
- Plastische Eigenschaften bleiben selbst bei niedrigen Temperaturen erhalten
- Temperaturbedingte Materialbewegungen werden ausgeglichen
- Farbe schwarz
- Erfüllt die Anforderungen der AIB DS 835 Anhang II Spalte 10 (Abdichtung von Ingenieurbauwerken)
- Hohe Ergiebigkeit: 1.000 g/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm
- Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen und Rauchgase

Anwendungsgebiete:

Dachdeckerbetriebe, Zimmereibetriebe, Hausmeisterservice, Handwerk und Montage.

- Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte bei Durchbrüchen und Abschlüssen
- Abdichten von Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk und Stahl
- Zur Herstellung dicker Sperrschichten geeignet

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

USt-IdNr. DE811465219

Technisches Datenblatt

Plasto-Dicht Spezial

Art.-Nr. 387.308

Gebrauchshinweise:

Der zu bearbeitende Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und frei von losen Anhaftungen sein. Korrodierte Metalloberflächen müssen entrostet werden. Plasto-Dicht auftragen und mit einem Spachtel oder Kelle verteilen. Dickere Spachtelschichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufbringen, um ein schnelleres Ablüften der Lösungsmittel zu erzielen. Bei zu dick aufgetragenen Schichten ist, insbesondere bei Sonneneinstrahlung, mit Blasenbildung zu rechnen. Muss die Dachhaut saniert werden, müssen die Blasen vollkommen ausgeschnitten, die Ränder angeschmolzen und verspachtelt werden. Anschließend die freigelegte Stelle mit Plasto-Dicht überspachteln. Zur Überbrückung größerer Risse und Löcher Glasseidengewebe einlegen und überspachteln. Kleine Schadstellen können mit Plasto-Dicht überspachtelt werden. Plasto-Dicht an den Rändern flach auslaufen lassen. Der Verbrauch beläuft sich auf ca. 1.000 g/m² bei 1 mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 12 Monate bei 5–30 °C in ungeöffneter Verpackung.

Lieferform:

387.308 | Plasto-Dicht Spezial | 310 ml Kartusche

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

UST-IdNr. DE811465219